

351TC 耐磨外胶层

SAE 100R19 / ISO 11237 TYPE R19

351ST 超耐磨外胶层

SAE 100R19 / ISO 11237 TYPE R19



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 43 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi			
351TC/ST-4	6	1/4	-4	6.3	13	28.0	4000	50	0.30	•
351TC/ST-6	10	3/8	-6	9.5	17	28.0	4000	65	0.42	•
351TC/ST-8	12	1/2	-8	12.7	20	28.0	4000	90	0.52	•
351TC/ST-10	16	5/8	-10	15.9	24	28.0	4000	100	0.66	•
351TC/ST-12	20	3/4	-12	19.1	28	28.0	4000	120	0.86	•

适用介质：石油基液压油，水乙二醇，润滑油，空气和水。用于1.7MPa以上的空气时，软管需针刺。

内胶层：合成橡胶

增强层：两层钢丝编织

外胶层：耐磨合成橡胶，带MSHA认证

温度范围：-40°C 至 +100°C

除：空气：最高+70°C

水：最高+85°C

适用接头：43系列，A-54页

软管, 接头及设备

A

硬管接头及设备

B

快换接头

C

其他产品

D

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。